## 公B02

# 方向感度暗黒物質探査に向けた光学的異方性シンチレータの探索と実証

2017年5月22日


黒澤俊介(東北大NICHe&山形大理) 関谷洋之(東大ICRR)、山路晃広(東北大 金研)ほか

#### 目次


- トシンチで方向感度
- ▶結晶育成
- ▶ 光学特性評価





# 取り扱っている材料・形態
















Ohashi + JECS 34(2014)3849

# 暗黒物質:方向感度を有する検出器

- → ガス検出器 (ただし、感度が低い)
- → 原子核乾板 (ただし、時間分解能がない)

10×10×10cm<sup>3</sup> detection volume







Kobe Univ.

Ar 90%+C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> 10% 1atm

## いままでの常識



## いままでの(非)常識



#### DAMA's report : 異方性結晶の可能性

Eur. Phys. J. C (2013) 73:2276 DOI 10.1140/epjc/s10052-013-2276-2 THE EUROPEAN
PHYSICAL JOURNAL C

Regular Article - Experimental Physics

# On the potentiality of the ZnWO<sub>4</sub> anisotropic detectors to measure the directionality of Dark Matter

F. Cappella<sup>1</sup>, R. Bernabei<sup>2,3,a</sup>, P. Belli<sup>3</sup>, V. Caracciolo<sup>4</sup>, R. Cerulli<sup>4</sup>, F.A. Danevich<sup>5</sup>, A. d'Angelo<sup>1,6</sup>, A. Di Marco<sup>2,3</sup>, A. Incicchitti<sup>6</sup>, D.V. Poda<sup>5</sup>, V.I. Tretyak<sup>5</sup>

# Directional response with MeV alpha particles

# 

Fig. 3 Dependence of the  $\alpha/\beta$  ratio on energy of  $\alpha$  particles measured with ZnWO<sub>4</sub> scintillator. The crystal was irradiated in the directions perpendicular to (010), (001) and (100) crystal planes (directions 1, 2 and 3, respectively). The anisotropic behaviour of the crystal is evident [99]

#### "Estimated" quenching factor @ 5keV


**Table 2** Quenching factors for O, Zn and W ions with energy 5 keV for different directions in ZnWO<sub>4</sub> crystal. Systematic uncertainties are estimated on the level of 20 % using data of [90]

Ion	Quenching factor	~30% difference	
	dir. 1	dir. 2	dir. 3
0	0.235	0.159	0.176
Zn	0.084	0.054	0.060
W	0.058	0.037	0.041

#### スチルベン結晶(有機物結晶)の場合


スチルベン:  $C_6H_5CH=CHC_6H_5$ 

例えば



P.H. Heckmann et al.,Z.Phys. 162 (1961) 122


アルファ線で方向依存性を確認



HS et al., Physics Letters B571 (2003) 132


quenching factor@40keV の測定


only 7 % difference



# ZnWO4の結晶構造

#### Monoclinic crystal system (単斜晶系)





空間群 P 2/c

a [A]	b[A]	c[A]
4.69060	5.71820	4.92690
α [度]	β [度]	γ [度]
90.0000	90.6210	90.0000

立方晶に近い **→** 育成しやすそう


Schofield et al., Acta Crystallographica, Section B: Structural Science (1997) 53, p102-p112

## 大型化の取り組み

本研究の目的: 結晶サイズが小さく、 よくわからないので大型化して特性を見る




#### チョクラルスキー法(引き揚げ)による結晶育成



出発原料	ZnO, WO <sub>3</sub> (純度99.99%)
引き上げ速度	0.5mm/h
種結晶の軸	C軸
雰囲気	Ar+O2(2%)
回転数	12rpm

## 大型化の取り組み:育成の様子







#### 育成に成功

やや茶色かった

酸素もしくは 電子欠損 (おそらく熱処理 で透明化されると 考えている)




# 結晶の方位などの確認




## 更なる確認

ラウエカメラの結果では、ラウエ斑点がぼやけていたので、高出力・高精度複数軸X線回折計(ATX)で面の再確認




#### 更なる確認

ラウエカメラの結果では、ラウエ斑点がぼやけていたので、高出力・高精度複数軸X線回折計(ATX)で面の再確認




結晶を少し回転(ω)させて、例えば010面(b軸面)からの反射がどの角度で強いかを見る 反射が最強のところが正しい010面


#### 更なる確認




ラウエカメラの結果ではぼやけていたので、 高出力・高精度複数軸X線回折計(ATX)で面の再確認 へき開面はb軸



#### ロッキングカーブ



#### 方位ごとの透過率の差





透過率測定用 分光器: V-530, JASCO


ほとんど方位 による差は なかった。

## 方位ごとの発光量の測定方法










## 発光量の結果




# Znの一部をMgで置換

 $(Zn_{0.95}Mg_{0.05})\overline{WO_4}$ 



# 粉末X線回折 (目的の結晶構造<u>かどうかの確認)</u>



#### まとめ十考察

- (Zn, Mg)WO₄を育成評価
  - 異方性を確認
  - ただし、異方性はMg添加で小さくなった。
  - 発光量 ZnWO₄に比べて25%程度低下
- もっとb軸を伸ばせばより異方性が出る可能性があるが。。。

イオン半径: Mg<sup>2+</sup> 0.57Å

 $Zn^{2+}$  0.60 Å

Cd<sup>2+</sup> 0.95 Å ただし、あぶない&バックグラウンド

(いずれも4配位)

同じ単斜晶で $KGd(WO4)_2$ も異方性有力候補、ただしKがバックグラウンド源 a = 10.652 (4), b = 10.374 (6), c = 7.582 (2) Å



ZnWO<sub>4</sub>を第一候補として大型化+中性子実験に今後取り組む

# 今後の予定

	H29 前半	H29 後半	H30 前半	H30 後半
Mgシリーズの 育成		<b></b>		
これまでと同じ 評価		<b></b>		
中性子線源に よる評価			<b></b>	
中性子ビーム を用いた評価				<b>→</b>
その他の結晶 での評価			•	
結晶の大型化				<b>→</b>
神岡での実験				